




Общая информация

Технические данные

Выбор типа



PSI Анतिकоррозийная защитная замазка

Система STOPAQ® FN 4100/4200/Лента CZ



Комплектующие
для трубопроводов

PSI Антикоррозионная защитная замазка

Система STOPAQ® FN 4100/4200



Продукт FN 4100 используется в качестве заполняющей массы для подземных коммуникаций, FN 4200 – в качестве защитной антикоррозионной замазки между фланцевыми соединениями для наземных коммуникаций.



Преимущества

- Stopaq – это мягкая пастообразная масса, которая не затвердевает, благодаря чему спустя годы легко удаляется, особенно рекомендуется в первую очередь для работы с фланцами
- Stopaq – водонепроницаем, стоек к воздействию кислоты, экологичен и нетоксичен
- Stopaq легок в использовании, наносится при помощи пистолета для картушей, не требует предварительного подогрева, предназначен в первую очередь для использования с арматурой сложной формы. Также выпускается в форме антикоррозионной защитной ленты для обмотки шириной 50 и 100 мм с покрытием из полиэтиленовой пленки.

Характеристики

- схватывает практически с любыми стальными, цинковыми, алюминиевыми и пластиковыми поверхностями
- обладает высоким электрическим сопротивлением: > 108 Ohm/см
- не требует предварительной обработки рабочей поверхности пескоструйкой или грунтовок
- FN 4100 используется для рабочих температур в диапазоне от - 20 °C до + 35 °C, FN 4200 от - 30 °C до + 60 °C
- Stopaq удовлетворяет требованиям по антикоррозионной защите, например для топливных резервуаров, по стандарту KIWA BRL U 911/01 (Сертификат предоставляется по запросу).

Нанесение

STOPAQ FN 4100/FN 4200 может наноситься без предварительной пескоструйной обработки или грунтовки рабочей поверхности. Достаточно очистить поверхность от видимых загрязнений.

FN 4100 поставляется в полиэтиленовых емкостях по 2 кг и легко вручную формуется.

FN 4200 поставляется в картушах объемом по 0,53 кг, что облегчает его нанесение.

Поскольку Stopaq не затвердевает, картуши и форсунки можно использовать многократно.

При внешней температуре < 10 °C рекомендуется предварительный прогрев картуши для повышения вязкости.



Наименование продукта	№ артикула
STOPAQ FN 4100, мешок 2 кг	4-034-21526
STOPAQ FN 4200, картуш 0,53 кг	4-034-21527
Антикоррозионная защитная лента CZ, 50 мм x 10 м	4-034-21528
Антикоррозионная защитная лента CZ, 100 мм x 10 м	4-034-21529
Бандажная лента Mono Top 40, 50 мм x 15 м	4-034-21950
Бандажная лента Mono Top 40, 100 мм x 15 м	4-034-21951
Ручной пистолет для картуша на 0,53 кг	4-034-22822

Продукт STOPAQ® FN 4200 является идеальным средством для предотвращения коррозии в промежутках между колодками наземных фланцев. Для защиты уплотнения, колодок фланца и крепежа пространство между фланцами заполняется защитной замазкой STOPAQ® FN 4200. Загрязнения, воздух и влага после этого не смогут проникнуть в защищенное пространство, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. На изолирующих фланцах STOPAQ® FN 4200 предотвращает перескок тока катода, например при наличии влажных загрязнений между фланцами.

Области применения STOPAQ® FN 4200 для защиты фланцев наземных коммуникаций

- гидроэлектростанции
- (нефтяная) химическая промышленность
- топливные хранилища
- газовые компрессорные станции

Характеристики STOPAQ® FN 4200

- быстрое и легкое нанесение
- отличная адгезия со сталью и многими другими поверхностями без использования специальных грунтовок
- долго сохраняет пластичность и эластичность
- не требует времени ожидания на высыхание или реакцию
- не содержит токсических компонентов
- экологичен
- длительный срок годности в зависимости от места хранения и состояния упаковки
- произведено по стандарту NEN-EN-ISO 9001
- сертифицировано по KIWA BRL-K911

Система STOPAQ® FN 4200

Для применения на наземных коммуникациях в сочетании с лентами STOPAQ® CZ и MonoTop 40 или AluTop 30.






1. Удалите мусор и ржавчину между колодками фланца. Оклейте поверхность колодок фланца клейкой лентой и заполните промежуток между колодками замазкой Stopaq FN 4200.



2. Удалите клейкую ленту с поверхности колодок.



3. Обмотайте фланец антикоррозийной лентой Stopaq CZ в один слой внахлест в 50 мм.



4. Сверху нанесите слой бандажной ленты MonoTop 40 или AluTop 30 для защиты ленты Stopaq CZ.



5. Фланец полностью защищен.